



Общество с ограниченной ответственностью

ТД «Огнеупор Плюс»

Юридический адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18Б, оф. 606
Почтовый адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 18Б, оф. 606
ИНН/ КПП 6671416223/ 667901001 ОГРН 1136671004975 ОКПО 25036453
р/с 40702810700404720825 в Екатеринбургском Филиале АО «ЮниКредит Банк», г.Екатеринбург к/с
30101810300000000971 БИК 046577971 Тел/факс (343)287-57-15 e-mail: ogneupor-plus@yandex.ru сайт
www.ogneupor.pro

Паспорт качества

«Материал магнезиальный ММО» СТО 2108-04-2019

1. Условное обозначение
«Материал магнезиальный ММО»

2. Физические характеристики
Температура плавления - 1760°C
Твердость по шкале Мооса- 6-7,2
Истинная плотность- 3200 кг/м³
Насыпная плотность- 1700 кг/м³
Цвет- серо- зеленый
Форма зерен- угловатая

3. Химический состав:
MgO – 47-55%
SiO₂ - 38-41%
FeO+ Fe₂O₃ – 7-9,3%
CaO- 0,1-0,5%
Свободный кварц -<0,1%
П.П.П – 0,3-2%

4. Фракционные составы
-40+10; -20+5; -6+3; -6+1; -3+0,9; -0,9+0,2; -0,5+0,1; -0,3+0,02; -0,1+0 мм

С уважением,

Директор



М.В. Останин